

Características de vinilos imprimibles SEF

						Compatibilidad de tintas									
	Espesor	Composición	Aspecto	Aplicación con Transportador	Aplicación sin Transportador	Solvente	Eco-solvente	Roland Truevis	Látex	UV	Subli	Aplicación	Aplicación Alternativa	Retirar transportador en	Lavado
ClearFlex Matte	40µ	PU	Mate		X	X	X			X		160 °C, 15s		Frío	60 °C
Tatoo Nylon	70µ	PU	Satinado	X	X	X	X			X		115 °C, 15s		Frío	40 °C
Tatoo SBB Maxima	60µ	PU	Mate	X	X	X	X			X		135 °C, 10s		Frío	60 °C
Graffiti Classic	60µ	PU	Satinado	X		X	X		X	X		175 °C, 4s	135 °C, 20s	Caliente	40 °C / 60 °C
MoZaic	75µ	PU	Mate	X	X	X	X	X	X	X		150 °C, 5s	130 °C, 10s	Caliente	40 °C / 60 °C
FiberPlus	400µ	PU	Flock	X	X						X	165 °C, 17s		Caliente	60 °C
EcoPrint	450µ	PVC	Flock	X	X	X	X			X		165 °C, 17s		Caliente	60 °C

Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant aux caractéristiques du produit.

110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
 TEL. 0033 2. 43 53 36 48 FAX 0033 2. 43 67 11 78
 E-mail: contact@sef-france.com
www.seftextile.com

