

Características de vinilos imprimibles SEF

						Compatibilidad de tintas									
						Aplica ción con Trans porta dor	Aplica ción sin Trans porta dor	Solvente	Eco- solvente	Roland Truevis	Látex				
ClearFlex Matte	40μ	PU	Mate		X	X	X			X		160 °C, 15s		Frío	60 °C
Tatoo Nylon	70μ	PU	Satinado	X	X	X	X			X		115 °C, 15s		Frío	40 °C
Tatoo SBB Maxima	60μ	PU	Mate	X	X	X	X			X		135 °C, 10s		Frío	60 °C
Graffiti Classic	60μ	PU	Satinado	X		X	X		X	X		175 °C, 4s	135 °C, 20s	Caliente	40 °C / 60 °C
MoZaic	75μ	PU	Mate	X	X	X	X	X	X	X		150 °C, 5s	130 °C, 10s	Caliente	40 °C / 60 °C
FiberPlus	400μ	PU	Flock	X	X						X	165 °C, 17s		Caliente	60 °C
EcoPrint	450μ	PVC	Flock	X	X	X	X			X		165 °C, 17s		Caliente	60 °C

Los datos técnicos se basan en extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias en el procesamiento y uso de la información, los datos deben considerarse pautas. Recomendamos una prueba de compatibilidad en el equipo original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal en cuanto a las características del producto.



 (+34) 968 722 350

 arkiplot@arkiplot.com

